



Код: 13-104

Тип покрытия	Полуглянцевое	Время высыхания	1 час
Поверхность	Металл	Расход	100-120 г/м <sup>2</sup>
Назначение	Для внутренних и наружных работ	Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Растворитель	Вода	Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)

#### Подготовка поверхности:

Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлевкой. Окрашенные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины до металла.

#### Рекомендации:

Для получения качественного покрытия наносить 2 слоя. Колеруется в пастельные тона колерами для водно-дисперсионных материалов.

#### Применение:

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой не более 10%. Наносить 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +10 до +35°C и относительной влажности до 80%. Наносить и сушить на поверхностях с температурой не более 40°C. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.

#### Расход:

На однослойное покрытие – 100-120 г/м<sup>2</sup>. Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

#### Время высыхания:

Одного слоя при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% - 1 час. Второй слой наносить через 2 часа. При других условиях время высыхания меняется. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя.

#### Состав:

Высококачественная акриловая дисперсия, диоксид титана, целевые добавки, вода.

#### Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, насухо протереть ветошью.

#### Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C.

Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

**Утилизация:**

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

**Срок годности:**

24 месяца.

**Меры предосторожности:**



Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды.

**Критерии безопасности:**

Эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчёте на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

**Сопроводительная документация:**

- Пожарный сертификат соответствия;
- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

**Нормативный документ:**

ТУ 2316-009-88753220-2005

**Фасовки:**

0,4 кг.; 0,9 кг.; 1,9 кг.

**Цвет:**

белая



Престиж  
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ  
ХОЛДИНГ

ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия, Ростовская обл.,  
Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.  
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903  
E-mail: info@prestige-holding.ru  
[www.prestige-holding.ru](http://www.prestige-holding.ru)



web-страница  
продукта